



SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

818

ecorub SBR

DESCRIZIONE

MATERASSINO ELASTICO PREFABBRICATO COMPOSTO DA GOMME SELEZIONATE

SBR LEGATE CON POLIURETANO

CARATTERISTICHE		UNITA'	VALORE
COLORE		.	NERO
DENSITA'	tolleranza +\ - 5%	Kg\m3	720
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	NORMA DIN 1798	Kg\cm2	4,6
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA	NORMA DIN 1798	%	40
COMPRESSIBILITA' AL 30% DI COMPRESSIONE	NORMA DIN 53421	N/mm2	0,8
MODULO DI ELASTICITA' IN COMPRESSIONE		KG\cm2	27,5
RIGIDITA' DINAMICA SECONDO NORMA UNI EN 29052-1	SPESSORE 10mm	MN\m3	47
	SPESSORE 5mm		63
TEMPERATURE MASSIMA DI UTILIZZO		C°	150
TEMPERATURA MINIMA DI UTILIZZO		C°	-40
RESISTENZA AL FUOCO	NORMA DIN 4102	CLASSE	B2
ATTENUAZIONE LIVELLO DI CALPESTIO NORMA EN 12354	SPESSORE 10mm	Δ LW	18
	SPESSORE 5mm		16
DIMENSIONI			
SPESSORI mm	H mm	LUNGHEZZA ROLLS ml	
3	1000	20	
4		10	
5		10	
6		10	
8		8	
10		6	

NOTA

I DATI DELLA PRESENTE SONO DA DEFINIRSI GENERICI ED INDICATIVI E POSSONO VARIARE PER ESIGENZE PRODUTTIVE.