

ISP_{SRL}**SCHEDA TECNICA - DATA SHEET****821****PT 30N****DESCRIZIONE**

POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO CHIMICAMENTE CON DENSITA' DI MEDIA CON CELLE COMPLETAMENTE CHIUSE PER FUNZIONI TERMICHE E ACUSTICHE

CARATTERISTICHE	STANDARD	UNITA'	VALORE
DENSITA'	ISO 1855	kg/m3	30
CARICO DI ROTTURA LONGITUDINALE	ISO 1798	MPa	0,32
CARICO DI ROTTURA TRASVERSALE	ISO 1798	MPa	0,25
ALLUNGAMENTO A TRAZIONE LONGITUDINALE	ISO 1798	%	104
ALLUNGAMENTO A TRAZIONE TRASVERSALE	ISO 1798	%	108
FORZA DI COMPRESSIONE SCHIACCIAMENTO 10%	ISO 3386	Kpa	24
FORZA DI COMPRESSIONE SCHIACCIAMENTO 25%	ISO 3386	Kpa	48
FORZA DI COMPRESSIONE SCHIACCIAMENTO 50%	ISO 3386	Kpa	112

DEFORMAZION RESIDUE DOPO 22H DI CARICO A 23°C SCHIACCIAMENTO AL 25%

1\2 H DOPO IL RILASCIO	ISO 1856	%	17
24 H DOPO IL RILASCIO	ISO 1856	%	5,3
VELOCITA' DI PROPAGAZIONE ALLA FIAMMA	DIN 75 200	mm\min	<100
STABILITA' DIMENSIONALE	DIN 53 431	°C	100

DIMENSIONI

SPESSORI mm	LUNGHEZZA ROLLS ml
5	30
9	20
13	14
16	12
19	10
25	8
32	6

NOTA

I DATI DELLA PRESENTE SONO DA DEFINIRSI GENERICI ED INDICATIVI E POSSONO VARIARE PER ESIGENZE PRODUTTIVE.

